



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
StJ: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

Sellador de Juntas Aviación

El Producto PERMATEX 3 Sellador de Juntas Aviación es un sellador líquido viscoso de color café rojizo oscuro con olor característico a alcohol. Es un líquido de secado lento el cual cambia a una película pegajosa y flexible cuando se evapora el solvente. Sella conexiones, superficies maquinadas y conexiones roscadas en aplicaciones industriales, aeronáuticas y marinas.

Catálogo:	
Código	Contenido
3-H	115 g
3-D	450 g

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Para conexiones con poca tolerancia
- Secado lento
- Fijado flexible

APLICACIONES

- Revestido de juntas sólidas
- Superficies maquinadas
- Conexiones roscadas
- Motores de aviones
- Motores de Barcos

PROPIEDADES

Composición Química	Resina Modificada, rellenos & alcohol
Apariencia	Líquido café oscuro.
Olor	Alcohol
Gravedad específica	1.1
Punto de inflamación °F	10 min. (50 min.)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Remueva todo el material anterior de las superficies a ensamblar.
2. Para mejores resultados, limpie y seque todas las superficies con un solvente que no deje residuos.
3. Remueva la tapa. Recubra con la brocha aplicadora.
4. Cuando se usa como revestidor de juntas, esparza el producto con una espátula formando una película uniforme en un lado de la junta y posicione en el ensamble. Recubra la segunda cara de la junta y haga el ensamble. Formula de secado lento que incrementa el tiempo de trabajo.
5. El ensamble se puede operar después de 4 horas, y el curado total después de 24 horas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES:

Almacene y mantenga en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original, lejos de alimentos y bebidas. Evite la ingestión de este material. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la inhalación de los vapores de este producto. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. **ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V.** y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14.03.13	EMISIÓN: 14.03.13	REVISIÓN: 01
--------------------------------	-------------------	--------------