



## DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 4400, es de alta calidad y desempeño que especialmente esta desarrollado para el mercado ferretero, carpintero y para la industria mueblera, donde se requiere de un adhesivo de alta resistencia para los profesionales.

## APLICACIÓN

### METODO DE APLICACIÓN:

Para obtener un buen ensamblado se recomienda que la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y suciedad antes de aplicar el producto.

Aplique la cantidad suficiente y uniforme de pegamento sobre la superficie a pegar, la aplicación de este se puede llevar a cabo con equipo para esparcido, brocha, rodillo, mamila especializada etc.

Presione uniformemente durante 40 min., con el fin de unir la superficie.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 10 a 40 °C

\*Se recomienda trabajar (tallar, pulir, manipular, etc.) con las piezas unidas, hasta después de 40 minutos.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran fuerza de pegado ⇒ **Diferenciado por su resistencia al despegado.** Se desgarra la madera antes que el pegado.
- Película Transparente ⇒ **Secado en transparente.** Evita reprocesos por manchas ya que la película al secarse es incolora.
- Afinidad a diferentes sustratos ⇒ **Cuenta con una amplia gama de sustratos para unir.** Puede ser usado para ensamblar maderas como Caoba, Encino, Pino, Roble o Maple, Triplay, MDF, Aglomerado, maderas duras, Cartón, Papel, Cerámica Telas, Corchos, y algunos Plásticos, compatible con cemento, concreto.
- Amigable con el Medio ⇒ **Producto libre de solventes orgánicos.** No tóxico



## PROPIEDADES FISICAS

**Color	Blanco, libre de impurezas
*Viscosidad @ 25 °C	6,000 - 8,000 cps
*pH	6.0 – 8.0
*%S	39 - 41



\*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

\*\*Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

## PRESENTACIÓN

---

- Cubeta 18 Kg
- Garrafon 4 Kg
- Frasco 1 Kg

## EMPAQUE

---

Consulte a la Central de Relacionamento con el Cliente (CRC) o a su representante de ventas para otras opciones de embalaje.

## TIEMPO DE VIDA & ALMACENAJE

---

1 año; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

## LIMPIEZA

---

Utilice una franela o estopa húmeda para remover el adhesivo cuando se encuentre fresco. En caso de que el adhesivo esté seco se recomienda lijar hasta desaparecer el adhesivo.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

---

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUSIONES DE USO

---

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

---

El Departamento Técnico de Artecóla México tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [technicalservice@artecola.com.mx](mailto:technicalservice@artecola.com.mx).