

ULTRACOLOR IMPER REC 5 AÑOS ROJO y BLANCO GRISÁCEO.

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas base agua y refuerzo de hule de llanta de recicló y secado rápido

ULTRA COLOR®

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Emulsión de consistencia pastosa, compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad, que forma una carpeta auto-adherible e impermeable de alta calidad y reforzado con hule de llanta que le da resistencia al desgaste y poder anti derrapante para que se pueda caminar sin ningún problema. Secado de al menos 24 horas para el sistema completo y alta adhesión a los sustratos. Contribuye al medio ambiente al usar material de recicló. Manteniendo las propiedades de un impermeabilizante acrílico.

TIPO

Acrílico modificada.

USOS RECOMENDADOS

Como impermeabilizante único en superficies horizontales monolíticas que presentan tráfico peatonal ligero, así como en estructuras verticales de concreto o similares

Como recubrimiento regenerador y protector de impermeabilizaciones asfálticas colocadas anteriormente.

Se emplea para impermeabilizar y como protector reflectivo en edificios, residencias, comercios, industrias, oficinas, hoteles, etc.

Como acabado de alta durabilidad en sistemas impermeables con aislamiento térmico basado en espuma de poliuretano. Como sistema preventivo en azoteas para evitar alguna caída ocasionado por el derrape en superficies muy lisas.

COLORES

Blanco Grisáceo y Rojo Terracota

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

47 – 53 ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

38 – 41 ASTM D 2697

VISCOSIDAD

115-130 KU ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

1.15 - 1.25 ASTM D 1475

BLANCURA TRI ESTIMULO

BLANCO GRISACEO

Mínimo 50 %

DIFERENCIA DE COLOR DE (%) ROJO TERRACOTA

ROJO TERRACOTA

Máximo 3 ASTM D 2244

VOC (g/l)

25 (Calculado por fórmula)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un impermeabilizante que proporciona gran elasticidad que le permite soportar movimientos estructurales de contracción y expansión de cualquier construcción.

Excelente resistencia al tránsito peatonal moderado sin dañar el producto.

Contribuye al medio ambiente ya que emplea material reciclado proveniente de hule de llanta contribuyendo a la disminución del calentamiento global.

Buenas propiedades como aislante térmico.

De fácil aplicación con duración aproximada de 5 años o 7 años (Si se aplica el sistema completo de Ultracolor Sellador para Impermeabilizante + Ultracolor Imper Rec 5 años) dándole su respectivo mantenimiento a la superficie aplicada, este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de la losa, del espesor que aplicaron, condiciones climáticas y de la calidad del trabajo de aplicación.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No tiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, partículas sueltas o mala adheridas.

Resane con un Sellador Acrílico o Sellador de Poliuretano, las fisuras o grietas que presente la superficie. En caso de alta humedad se recomienda resanar.

ULTRACOLOR IMPER REC 5 AÑOS ROJO y BLANCO GRISÁCEO.

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas base agua y refuerzo de hule de llanta de reciclado y secado rápido

ULTRA COLOR®

CARTA TÉCNICA

En losas nuevas se recomienda dejar pasar al menos 28 días después de haber sido construida, para prevenir la aparición de fisuras, ya que estas pueden romper la superficie del impermeabilizante una vez aplicado.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para facilitar el trabajo: Humedezca ligeramente la superficie durante aplicación; utilice cepillo de cerda o de ixtle.

Aplicación sobre diferentes superficies:

A) Superficies porosas sin impermeabilización: Utilice Ultracolor Sellador para Impermeabilizante y aplique una capa a razón de 4 a 6 m² por litro, (se crea un sistema con garantía de 7 años). Diluya con agua en proporción de 4 partes de agua y una de ULTRACOLOR IMPER REC 5 AÑOS ROJO y/o BLANCO GRISÁCEO aplique una capa a razón de 4 a 5 m² por litro de dilución, (se crea un sistema con garantía de 5 años). deje secar 4 horas.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por cada 2 m² en un solo sentido. Deje secar al menos 24 horas en condiciones normales de aplicación. A baja temperatura cercana 15 °C y alta humedad el tiempo de secado puede verse incrementado.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado. Deje secar 24 horas entre mano y mano.

En caso de que se presente mucha irregularidad en la superficie, (superficie rugosa, áspera,) será necesario aplicar una tercera mano adicional diluyendo el producto al 50% con agua, con el objetivo de cubrir todas las pequeñas imperfecciones generadas por la irregularidad de la superficie.

B) Renovación de impermeabilizaciones acrílicas (mantenimiento): Resane las fisuras o grietas que presente la impermeabilización. Aplique sobre la superficie la primera mano y 24 horas después, la segunda mano en sentido cruzado.

C) Renovación de impermeabilizaciones asfálticas. (No recientes): Diluya con agua en proporción de 4 partes de agua y una de Ultracolor Imper Rec 5 años en volumen y aplique una capa a razón de 4 a 5 m² por litro de dilución, deje secar 4 horas.

Primera mano: Aplique sin diluir una capa formada con 1 litro por cada 2 m² en un solo sentido.

Segunda mano: Aplique igual a la primera mano, pero en sentido cruzado.
Deje secar 24 horas entre mano y mano.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cepillo de cerda.

Cepillo de ixtle.

Brocha.

Rodillo

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10° C y los 30° C.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.
Evite que se congele.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 min. a 25° C y 50% de humedad relativa.

Tiempo de curado total: 7 días

Entre mano y mano 24 horas.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.5 mm. (20.5 milésimas de pulgada) según rendimiento teórico.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.50 mm. (20.5 milésimas de pulgada) según rendimiento teórico.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Según la textura de la superficie y el espesor de película aplicada.

Sobre superficies porosas sin Impermeabilizantes, 1.0 a 1.5 litro por m² con sellador y dos manos.

Para mantenimiento de impermeabilizaciones 1.0 Litro por m²

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón. El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

ULTRACOLOR IMPER REC 5 AÑOS ROJO y BLANCO GRISÁCEO.

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas base agua y refuerzo de hule de llanta de recicló y secado rápido

ULTRA COLOR®

CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No es flamable
Producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° C y 35° C. Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos.
Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
Evítese el contacto con la piel y los ojos.
Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda dar tratamiento a la superficie donde existan puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc. Se recomienda aplicar una mano de material diluido 4 partes de agua 1 de como Sellador. No exponer a productos químicos corrosivos.

Este producto está diseñado para un tránsito peatonal moderado y no se recomienda usar para tránsito peatonal intensivo, así como para tránsito de autos.

Al tener materiales reciclados como parte de su formulación se puede tener variación muy pequeña en su apariencia, color y tono.

Este recubrimiento no está diseñado para aplicarse en losa prefabricadas.

En caso de fallas estructurales muy grandes estas pueden romper la superficie del impermeabilizante aplicado. Se recomienda reparar estas con Sellador de Poliuretano.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

VOLUMEN POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 19 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 22.80 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto.

Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ULTRACOLOR IMPER REC 5 AÑOS ROJO y BLANCO GRISÁCEO.

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas base agua y refuerzo de hule de llanta de recicló y secado rápido

ULTRA COLOR®

CARTA TÉCNICA

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
800-7126-639 SIN COSTO