

ULTRACOLOR NEON

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE	dejando secar 5 - 10 minutos, entre una y otra mano. No intentar cubrir en una sola mano de aplicación.
PRODUCTO	Este producto no contiene clorofluorocarbonos por lo tanto no daña la capa de Ozono.	TIEMPO DE SECADO
Esmalte acrílico de secado rápido en aerosol.	V.O.C	Secado al tacto en 2 - 5 minutos a 25°C y 50% de humedad.
TIPO	680 g/L	TIEMPO DE CURADO
Acrílico.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	24 horas.
USOS RECOMENDADOS	GENERAL	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HUMEDA POR CAPA
Para interiores sobre madera, metal, yeso, cartulina etc.	Luminosidad de color.	De 2 a 3 manos.
COLORES	DATOS DE APLICACIÓN	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA
2 colores.	CAPA BASE	1.5 a 2.0 milésimas de pulgada.
ACABADO	Para obtener la máxima reflexión de la luz deberá aplicarse sobre un fondo blanco. Recomendamos el uso de Ultracolor blanco mate.	RENDIMIENTO TEÓRICO
Mate.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	1.34 m ² /bote a un espesor de una milésima de pulgada de película seca.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN	La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa y toda clase de contaminantes.	LIMPIEZA DEL EQUIPO
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO	Terminada la aplicación, invierta el envase y presione el activador durante 5 segundos para limpiarlo. Si durante la aplicación ó almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpiarlo con solvente.
18%	Para mezclar perfectamente la pintura, agitar vigorosamente el envase, durante un minuto antes de aplicar y periódicamente durante la aplicación.	PRECAUCIONES AL APLICAR
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	MÉTODO DE APLICACIÓN	Aplicar lejos de altas temperaturas, chispas y flamas. Aplicar en lugares bien ventilados.
13.15%	Aplique a una distancia de 20 - 25 cm de la superficie corriendo la mano de un lado a otro. Si la pintura se corre, se encharca o se oscurece, correr la mano con rapidez.	MANEJO DEL PRODUCTO
BRILLO	APLICACIÓN	INFLAMABILIDAD
0 a 15 unidades brillo a 85°	Los mejores resultados se obtienen aplicando capas delgadas de pintura,	Severa.
VISCOSIDAD		ALMACENAMIENTO
9 - 13 segundos copa Ford No. 4		Almacenado en lugares frescos y secos conserva sus propiedades hasta 2 años
DENSIDAD g/mL		
0.800 - 0.845		
DUREZA		
Dureza lápiz B a los 7 días		

a partir de la fecha de fabricación.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con los ojos y con la piel, flama u otra fuente de ignición, no perforar, golpear o arrojar el envase vacío al fuego.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Este producto no es recomendado para lamina galvanizada.

PRESENTACIONES

PRESENTACION

Bote de 409 ML

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Meridian declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 0180071 26639.**