

# ULTRACOLOR AEROSOL



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

Esmalte Estirenado de secado rápido en aerosol colores regulares con acabado brillante y mate, metálicos con acabado brillante, fluorescentes con acabado mate en presentación de aerosol.

### TIPO

Alquidal Estirenado.

### USOS RECOMENDADOS

Interiores y exteriores para aplicarse sobre madera, metal, yeso, plástico rígido, cartulina, ideal para realizar rótulos.

### COLORES

#### 27 Colores totales.

##### Clasificados:

- 14 Colores Básicos
- 2 Mates
- 1 Primario
- 8 Metálicos
- 2 Fluorescentes (Neón)

### ACABADO

Brillante, Metálico y Mate.

## PARÁMETROS DE MEDICIÓN

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

14.8 - 24.5 %

### PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

7.2 - 18.2%

### VISCOSIDAD

9 - 13 segundos copa Ford No. 4 a 25°C

### BRILLO

\* Más 71 unidades a 60° (brillantes y metálicos).

\* Menos de 10 unidades a 60° (mates y fluorescentes).

\* Menos de 28 unidades a 60° (primario).

### DENSIDAD g/mL

0.810 - 0.975

### DUREZA

Dureza lápiz HB a 7 días

### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto no contiene clorofluorocarbonos por tanto no daña la capa de Ozono.

### V.O.C

450 - 650 g/L

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### GENERAL

Ideal para acabados decorativos, luminosidad de color para colores fluorescentes y facilidad de aplicación.

## DATOS DE APLICACIÓN

### CAPA BASE

En superficies metálicas nuevas, se recomienda el uso del 382-07 UltraColor Aerosol Primario Gris.

Para colores fluorescentes aplicar sobre un fondo blanco, para obtener la máxima reflexión de la luz. Recomendamos el uso de 382-05 UltraColor Aerosol Blanco Mate.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa y toda clase de contaminantes.

### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase durante un minuto, antes de pintar y periódicamente durante la aplicación.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar manteniendo una distancia de 20 - 25 cm entre la válvula y la superficie que se este pintando. Si la pintura se corre, se encharca ó se escurre, correr la mano con rapidez.

## APLICACIÓN

Los mejores resultados se obtienen aplicando capas delgadas de pintura, dejando secar 15 - 30 minutos, entre una y otra mano. No intentar cubrir en una sola mano de aplicación. Para exposición a la intemperie de productos fluorescentes, recomendamos aplicar posteriormente una mano de UltraColor Aerosol Transparente 382-00.

## TIEMPO DE SECADO

Al tacto en 30 minutos máximo a 25°C y 50% de humedad relativa.

## TIEMPO DE CURADO

24 horas.

## ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HUMEDA POR CAPA

De 0.8 - 1.8 mils. de pulgada.

## ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

De 0.5 - 1.0 mils. de pulgada.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

0.7 - 1.4 m<sup>2</sup>/bote a 1 milésima de pulgada de película seca.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Terminada la aplicación invierta el envase y presione el activador durante 5 segundos para limpiarlo. Si durante la aplicación ó almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpiarlo con solvente como thinner.

**PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplicar lejos de altas temperaturas, chispas y flamas. Aplicar en lugares con buena ventilación.

asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5898-7551, 5898-7110 y del interior de la República marque sin costo al al 01 800 500 2543.**

**MANEJO DEL PRODUCTO****INFLAMABILIDAD**

Es un producto inflamable, bajo las condiciones de calor excesivo, chispas y flama abierta.

**VIDA DE ALMACENAMIENTO**

Almacenado en lugares secos y frescos, conserva sus propiedades hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación.

**SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO**

Evite el contacto con piel y ojos. Aplicar en lugares ventilados.

**LIMITACIONES DEL PRODUCTO****LIMITACIONES**

Este producto no es recomendado para lámina galvanizada.

**PRESENTACIONES****PRESENTACIÓN**

Bote de 400 Ml

**IMPORTANTE****ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

**IMPORTANTE**

**Hardware Enterprises de México** declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones