

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 8500, es de alta calidad y desempeño que especialmente esta desarrollado para el mercado ferretero, carpintero y para la industria mueblera, donde se requiere de un adhesivo de alta resistencia para los profesionales.

APLICACIÓN

METODO DE APLICACIÓN:

Para obtener un buen ensamblado se recomienda que la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y suciedad antes de aplicar el producto.

Aplique la cantidad suficiente y uniforme de pegamento sobre la superficie a pegar, la aplicación de este se puede llevar a cabo con equipo para esreado, brocha, rodillo, mamila especializada etc.

Presione uniformemente durante 40 min., con el fin de unir la superficie.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 10 a 40 °C

*Se recomienda trabajar (tallar, pulir, manipular, etc.) con las piezas unidas, hasta después de 40 minutos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran fuerza de pegado ⇒ **Diferenciado por su resistencia al despegado.** Se desgarra la madera antes que el pegado.
- Película Transparente ⇒ **Secado en transparente.** Evita reprocesos por manchas ya que la película al secarse es incolora.
- Afinidad a diferentes sustratos ⇒ **Cuenta con una amplia gama de sustratos para unir.** Puede ser usado para ensamblar maderas como Caoba, Encino, Pino, Roble o Maple, Triplay, MDF, Aglomerado, maderas duras, Cartón, Papel, Cerámica Telas, Corchos, y algunos Plásticos, compatible con cemento, concreto.
- Amigable con el Medio ⇒ **Producto libre de solventes orgánicos.** No tóxico



PROPIEDADES FISICAS

**Color	Blanco, libre de impurezas
*Viscosidad @ 25 °C	2,000 - 3,000 cps
*pH	4.0 – 5.0
*%S	53 - 56

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

**Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

PRESENTACIÓN

- Cubeta 18 Kg
- Garrafon 4 Kg
- Frasco 1 Kg
- Frasco 500 gr
- Frasco 250 gr

EMPAQUE

Consulte a la Central de Relacionamiento con el Cliente (CRC) o a su representante de ventas para otras opciones de embalaje.

TIEMPO DE VIDA & ALMACENAJE

1 año; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

LIMPIEZA

Utilice una franela o estopa húmeda para remover el adhesivo cuando se encuentre fresco. En caso de que el adhesivo esté seco se recomienda lijar hasta desaparecer el adhesivo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUSIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a technicalservice@artecola.com.mx.